

Таблица характеристик материала Роклайт (Технониколь)

Показатель	РОКЛАЙТ
Средняя плотность, кг/м ³	30-40
Сжимаемость, % не более	30
Теплопроводность при 25°С, Вт/(м·°С) не более	0,039*
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м·°С) не более	0,040*
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м·°С) не более	0,041*
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее	0,3
Влажность по массе, %, не более	0,5
Водопоглощение по объему, % не более	2,0
Содержание органических веществ, % не более	2,5
Горючесть, степень	НГ

*Согласно ТС №3655-12

Огнестойкость:

Гидрофобизированные плиты РОКЛАЙТ отличаются абсолютной негорючестью – температура плавления волокон составляет 1000°С. Их можно без опаски использовать при температуре от -60 до +200°С.